



## Κόλλα με βάση το τσιμέντο για τοιχοποιίες aac

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κόλλα σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο, την αμμο με επιλεγμένη κοκκομετρία, συνθετική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα υλικά.
- Πολύ καλή κόλληση, εύκολο άνοιγμα και πολύ καλή υδαταπορρόφηση.
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΟΥΣ 23°C ΚΑΙ 50% U.R)

Μορφή	Σκόνη
Αποχρώσεις	Γκρι
Αποθήκευση	12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτη
Αναλογία ανάμιξης	6.5-7 λίτρα νερού ανά 25 kg DW YTONG
Διάρκεια ανάμιξης	4-5 ώρες
Πυκνότητα ανάμιξης	1.6 gr/cm <sup>3</sup>
ρΗ ανάμιξης	≥12
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Συνοχή ανάμιξης	Μισή ρευστή
Χρόνος Ανοίγματος	≥ 40 λεπτά
Χρόνος μικρορρυθμίσεων	≥ 20 λεπτά
Επίτευγμα της τελικής σκληρότητας	Μετά από 14 ημέρες

### ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή στην πίεση σύμφωνα με EN 12808-3	≥10 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε θλίψη σύμφωνα με EN 12808-3	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή στην απόσπαση των τοιχωμάτων	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή στην υγρασία	Καλή

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

7-8 kgm<sup>2</sup>

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DW YTONG γκρι σε σάκουσ 25 kg.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

