



Το Fugacolor είναι αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, υδαταπωθητικός και με επιλεγμένη κοκκομετρία. Χρησιμοποιείται για την πλήρωση αρμών από 0-5 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο, με σκόνη φυσικής πέτρας, με επιλεγμένη κοκκομετρία, συνθετική ρητίνη, πρόσθετα υδροφοβικά και με χρωστικά πιγμέντα. Απλώνεται και δουλεύεται καλά. Καθαρίζεται εύκολα. Στο τελείωμα προσφέρει μια λεία επιφάνεια. Αδιάβροχος. Μεγάλη ανθεκτικότητα κατά των βάσεων (αλκαλικών) και των απορρυπαντικών. Ανθεκτικός στην διάβρωση. Ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία. Εμποδίζει την διαδικασία της εξάνθησης. Διαθέτεται σε 24 αποχρώσεις. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 κατά το πρότυπο EN 13888.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Fugacolor 0-5 mm χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις: Στην αρμολόγηση των πορώδων κεραμικών πλακιδίων, monococto, bicotto, πορσελάνη gres και φυσικής πέτρας με κενό διάστημα 0-5 mm. Στην αρμολόγηση των δαπέδων και των εξωτερικών επιχρισμάτων, που απαιτείται αυξημένη αδιαβροχότητα, ελαστικότητα και μηχανική αντοχή, σε επιφάνειες που υποκινούνται σε δονήσεις, διαστολή και συρρίκνωση (ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, συντριβάνια κλπ), ο αρμόστοκος Fugacolor πρέπει να ενισχυθεί με 500 gr πρόσθετο DW 17 αραιωμένο με 700-1000 ml νερό για έναν σάκο Fugacolor 5 kg.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δεν χρησιμοποιείται για αρμούς με μεγαλύτερο πάχος από αυτό που συνιστάται.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με το Fugacolor 0-5 mm οι αρμοί των πλακιδίων καλύπτονται εύκολα χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σπάτουλα. Η αφαίρεση του πλεονάσματος γίνεται με ένα υγρό σφουγγάρι όταν το Fugacolor θα έχει φθάσει την σταθερότητα, την συνοχή που απαιτείται (η συνοχή αυτή επιτυγχάνεται 10-20 λεπτά μετά την εφαρμογή του Fugacolor 0-5 mm). Ο τελικός καθαρισμός των πλακιδίων, μπορεί να γίνει και μια μέρα μετά αφότου το υλικό έχει σκληραθεί, σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε ένα πανί κατάλληλο για καθαρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΟΥΣ 23°C ΚΑΙ 50% U.R)

Μορφή	Σκόνη
Αποχρώσεις	24 αποχρώσεις (βλέπε τον πίνακα των αποχρώσεων)
Αποθήκευση	12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος
Ευφλεκτότητα	0
Αναλογία ανάμιξης	1-1.5 L νερό για 5 kg Fugacolor 7-7.5 L νερό για 25 kg Fugacolor
Συνοχή ανάμιξης	Υγρό μίγμα

Πυκνότητα ανάμιξης	2 gr/cm ³
pH ανάμιξης	12
Χρόνος εργασιμότητας	2 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταθερότητα σε υγρασία	Καλή
Σταθερότητα σε διαλύτες και λίπη	Καλή
Σταθερότητα σε οξέα	Καλή
Αντοχή σε θλίψη	≥ 25 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	≥ 8 N/mm ²
Βατότητα	Μετά από 24 ώρες
Πλήρωση αρμών σε τοίχους	Μετά από 8 έως 12 ώρες
Πλήρωση αρμών σε δάπεδα	Μετά από 24 έως 36 ώρες
Καθαρισμός των αρμών	Μετά από 10 – 15 λεπτά

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ DW 17

Αντοχή σε υγρασία	Πολύ καλή
Αντοχή σε διαλύτες και στα λίπη	Πολύ καλή
Σταθερότητα κατά των οξέων	Πολύ καλή

Αντοχή σε θλίψη	≥ 32 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	≥ 15 N/mm ²
Απορρόφηση νερού	
μετά από 4 ώρες κατά το πρότυπο (EN 13888)	< 0.2 g/m ²

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Διαστάσεις Πλακιδίων σε (cm)	Πάχος Αρμών (mm)			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	1.3	1.5		
10 x 10 x 0,6	0.4	0.6	0.8	1
15 x 15 x 0,7	0.3	0.45	0.62	0.77
20 x 20 x 0,7	0.24	0.35	0.48	0.58
20 x 30 x 0,7	0.2	0.3	0.4	0.48
30 x 30 x 0,8	0.19	0.28	0.26	0.45

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Fugacolor 0-5 mm σε χαρτοκιβώτια 4*5 kg
Fugacolor 0-5 mm σε χαρτοκιβώτια 10*2 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!