



DECORTEX MINERAL HTT TEC.

Διακοσμητικός σοβάς έτοιμος για χρήση στις εξωτερικές προσόψεις και στις εσωτερικές επιφάνειες.

Είναι ένα οικολογικά εγκεκριμένο προϊόν. Παράγεται σύμφωνα με την τεχνολογία HTT (Hörman Transpirant Tescnology) που επιτρέπει στον τοίχο να αναπνέει εμποδίζοντας την δημιουργία της μούχλας.

Χάρη στην καινούργια φόρμουλα η οποία αποτελείται από συνθετικές ίνες και πρόσθετα υλικά το προϊόν αυτό διαθέτει ανθεκτικότητα στα ραγίσματα, ανθεκτικότητα στις ρυπάνσεις χωρίς να επιτρέπει σ' αυτές να κολλάνε πάνω του με αποτέλεσμα να αυτοκαθαρίζεται πολύ εύκολα.

Το DECORTEX MINERAL διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά
Υψηλή ελαστικότητα και καλή κόλληση με το υπόστρωμα.

Επιτρέπει αεροστεγές.

Ο χρόνος εργασιμότητας είναι αρκετός.

Δημιουργεί μια σταθερή δομή.

Καλύπτει τις ρωγμές ή ρηγματώσεις των σοβάδων με βάση το τσιμέντο-ασβέστη.

Δημιουργεί μια ευχάριστη και προστατευτική δομή με αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Χαρακτηρίζεται από εύκολο άνοιγμα και εργασιμότητα.

Παρέχει μεγάλο χρονικό διάστημα εργασιμότητας.

Κατά EN 998-1.

Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το DECORTEX MINERAL χρησιμοποιείται για την κατασκευή διακοσμητικών σοβάδων με αντοχή στην κόλληση, αντοχή στην υγρασία και με ελαστικότητα. Επίσης χρησιμοποιείται και για την κατασκευή των διακοσμητικών σοβάδων πάνω σε επιφάνειες καλυμμένες με κονίαμα τσιμέντου και βάση θερμομονωτικού κονιάματος οι οποίες έχουν εξομαλυνθεί προκαταρκτικά με Tecnofix ή Conexion 77 & 99 στα θερμομονωτικά συστήματα αφότου έχει εφαρμοστεί το Tecnofix Liquid.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί το DECORTEX MINERAL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, υπολείμματα πετρελαίου, λίπη, βερνίκια, κερί και αντικολλητικά υλικά. Η αφαίρεση των λαδιών, βερνικιών, του κεριού και των αντικολλητικών υλικών πραγματοποιείται μηχανικά ή χειροκίνητα. Πριν την εφαρμογή του DECORTEX MINERAL πρέπει να γίνει η επιπέδωση του υποστρώματος με το στεγνό αστάρι Tecnofix.

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι επίπεδα και να διαθέτουν υψηλές μηχανικές αντοχές ώστε να ανταπεξέλθουν στο σκοπό της χρήσης τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

Σε ένα δοχείο ρίχνουμε 7,5 -8 λίτρα νερό και 25 kg DECORTEX MINERAL. Αναμειγνύουμε με έναν ηλεκτρικό αναμικτήρα (τράπανο) χαμηλών στροφών μέχρι να προκύψει ένα ομογενές μίγμα. Για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προτείνεται το ομογενές μίγμα να το αφήνουμε περίπου 10 λεπτά και να αναδεύεται ξανά πριν να το εφαρμόσουμε.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα με μία σπάτουλα. Αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος στο υπόστρωμα, γίνεται η εξομάλυνσή του με μία πλαστική σπάτουλα και ύστερα μπορούμε να δημιουργήσουμε πλήθος παραλλαγών οριζόντια, κάθετα ή κυκλικά ανάλογα με το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε να πετύχουμε. Η εργασιμότητα του εξαρτάται από την απορροφητική ικανότητα του υποστρώματος και την θερμοκρασία του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να προσέχουμε η θερμοκρασία του χώρου να είναι μεταξύ των +5°C έως 35°C.

Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, μετά την εφαρμογή το προϊόν πρέπει να διαβρέχεται για να αποφύγουμε τις

απώλειες του νερού.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να προσέχουμε και να αποφύγουμε την επαφή του προσώπου με το προϊόν διότι το προϊόν αυτό κατατάσσεται ως ερεθιστικό για το πρόσωπο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Decortex 1mm καλύπτει μέχρι 12 m²

Decortex 2mm καλύπτει μέχρι 8 m²

Decortex 3.2mm καλύπτει μέχρι 6 m²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Σκόνη
Απόχρωση	Λευκή
Αποθήκευση	12 μήνες αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτος
Αναλογία ανάμιξης	7-8 λίτρα νερού για 25 kg
Αντοχή στην υγρασία	Πολύ καλή
pH ανάμιξης	12

Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Η δομή που δημιουργεί	1 mm ολοκληρωμένη 2 mm σε ραβδωτές δομές 3,2 mm σε ραβδωτές δομές
Χρόνος εργασιμότητας	30 λεπτά στους 20°C
Πυκνότητα του νωπού κονιάματος	1,85 kg/lit
Πυκνότητα του ξηρού κονιάματος	1,6 kg/lit
Αντοχή σε θλίψη	≥ 9,0 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	≥ 3,5 N/mm ²
Επικολητική ικανότητα	≥ 1,0 N/mm ²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Decortex Mineral σε σάκου 25 kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!