



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είναι ένα υγρό υλικό με βάση την ακρυλική ρητίνη, ανθεκτικό στα αλκάλια.

Η υγρή επεξεργασία της επιφάνειας με Tecnofix Liquid εξασφαλίζει πολύ καλή εργασιμότητα και προφανή ευκολία στη κατασκευή των διακοσμητικών σοβάδων.

Δημιουργεί καλή μόνωση και καλό δέσιμο των επεξεργασμένων επιφανειών με τους διακοσμητικούς σοβάδες.

Είναι αστάρι έτοιμο για χρήση, σε λευκή απόχρωση.

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοσμητικών σοβάδων που θα χρησιμοποιηθούν είναι στενά συνδεδεμένα με τις ιδιότητες ασταριού που θα εφαρμοστεί εκ των προτέρων.

Tecnofix Liquid μειώνει σημαντικά την απορροφητική ικανότητα της επιφάνειας κατά το νερό.

Κάνει ομοιόμορφο το βαθμό απορρόφησης της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ικανότητα πρόσφυσης
- Μειώνει την ικανότητα απορρόφησης του υποστρώματος
- Ουδετεροποιεί τη τιμή του pH
- Δεν περιέχει διαλύτη

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται σαν αστάρι των επιφανειών που αργότερα θα βαφούν ή θα φινιριστούν (Bonifin, Fino Classic κλπ) ή με διακοσμητικούς σοβάδες (Grafiato, Decortex κλπ).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το Tecnofix Liquid εκ των προτέρων θα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, καθώς και από υπολείμματα πετρελαίου, λαδομπογιών, βερνικιών, κεριού και αντι-αναρριχητικών υλικών. Ο καθαρισμός λαδομπογιών, κεριού ή υλικών αντι-αναρρίχησης επιτυγχάνεται μηχανικά ή επί χειρός.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αφού αναδευτεί με το χέρι στο κάδο είναι έτοιμο για χρήση. Μπορεί να αραιώνεται έως 10% με νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν εφαρμόζεται ομοιόμορφα με πινέλο ή ρολό σε όλη την επιφάνεια. Πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 12 ώρες ώσπου το Tecnofix να στεγνώσει (ανάλογα με τη θερμοκρασία) πριν από την εφαρμογή του τελικού προϊόντος στο υπόστρωμα. Χαμηλές θερμοκρασίες και η παρουσία υγρασίας αυξάνουν σημαντικά το χρόνο στεγνώματος του προϊόντος. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +50 C και άνω των +350 C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΟΥΣ 23°C ΚΑΙ 50% U.R)

Μορφή	Υγρό
Απόχρωση	Λευκή
Αποθήκευση	12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό χώρο
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτο
Ογκομετρικό μέτρο ανάμιξης	1,2 gr/cm ³
Κατανάλωση	0,2-0,25 Kg/cm ³
pH ανάμιξης	7±1
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

0.2-0.25 kg/m²

ΣΗΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Πλαστικά δοχεία 5 kg και 20 kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!