



Εξομαλυντικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κονίαμα με βάση το τσιμέντο και την άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρία και τροποποιημένο πολυμερές.
- Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μίας επίπεδης στρώσης για την εφαρμογή των στεγανωτικών και κόλλων.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων π.χ.: για την εξομάλυνση πισίνας πριν τη στέγνωση και άλλων χώρων πριν την εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το υλικό πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό, ομοιόμορφο, απορροφητικό, σταθερό. Να είναι απαλλαγμένο από λίπη, βερνίκια, πετρέλαιο, κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν εφαρμόζεται δια του χειρός με σπάτουλα. Αυτό το προϊόν εφαρμόζεται με αντλία προσέχοντας τη σύνθεση επεξεργασίας και να μην αναμιγνύεται με άλλα υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΟΥΣ 23°C και 50% U.R)

Μορφή	Σκόνη
Απόχρωση	Γκρι
Αποθήκευση	12 μήνες σε αρχική συσκευασία σε ξηρό μέρος
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτο
Πυκνότητα	1.4 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +5°C έως +35°C

Χρόνος στρώσης	>30 λεπτά
Θερμοκρασία υποστρώματος	από +5°C έως +25°C
Χρόνος της πρέσας	από +5°C έως +35°C
Βατότητα	Μετά από 4-5 ώρες
Ο απαιτούμεος χρόνος για τη στρώση της επιφάνειας	≥ 2 ·¼Άμ

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε κάμψη (μετά από 28 ημέρες) κατά το EN 1015-11	> 4 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη (μετά από 28 ημέρες) κατά το EN 1015-11	> 35 N/mm ²

ΣΗΣΚΕΥΑΣΙΑ

FLATEX είναι συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!